

“Solução Ecológica com
Segurança Operacional”

FICHA TÉCNICA

Green
Varnish®

pisos
assoalhos
Acetinado & Brilhante

DESCRIÇÃO:

GreenVarnish Assoalhos é um produto monocomponente de poliuretano aquoso de baixo odor, secagem rápida, formando uma película vitrificada com altíssimo brilho garantindo uma excelente resistência a abrasão, grande durabilidade e embelezamento dos pisos de madeira.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

É um produto especialmente formulado para pisos internos em madeira, piso misto, tábuas corridas, parquet e lâminas. É utilizado, também, para revestimentos de pisos de pedra ou concreto em ambientes internos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para um excelente acabamento, é necessário um excelente lixamento do piso, com a lixadeira em perfeito estado. Com a lixa bem esticada, faça o lixamento na seguinte ordem:

1º - use lixa nº 16 ou nº 20

2º - use lixa nº 30 ou nº 40

3º - use lixa nº 60

4º - use lixa nº 80.

Após o uso desta, faça o calafetamento do piso com massa de calafeto ou com pó de madeira misturado com cola PVA. Quando o calafeto já estiver totalmente seco, inicie a 5ª etapa.

5º - use lixa nº 100 e por último (no caso de lixadeira de rolo) use lixa nº 120. Todos estes lixamentos devem ser cruzados, isto é, um em sentido contrário ao outro. Para pisos que tenham desgaste localizado ou riscos em determinadas regiões, faça um lixamento leve com lixa nº 180 em todo o piso.

LIMPEZA:

Retire o pó com aspirador ou vassoura de pêlos do piso, paredes, parapeitos, móveis, colunas, persianas e, inclusive de sua própria roupa e calçados. Não utilizar pano úmido.

MODOS DE USAR:

Antes da aplicação inicial é recomendado a limpeza com pano úmido. Aplique o produto com Rolo de veludo manta baixa de 5 mm de espessura. Para melhor acabamento recomendamos o selamento do piso com o produto **GreenVarnish Base Seladora**.

Faça o selamento aplicando com o rolo e aguarde a secagem por 2 horas. Em seguida aplique o produto **GreenVarnish Assoalhos** puro. Espere por 4 horas e lixe levemente o piso com a lixa nº 320 ou 380.

A seguir limpe o pó criteriosamente, seguindo as recomendações acima, e aplique novamente o produto puro, espere por no mínimo mais de 4 horas e aplique a última demão, sem lixar.

Obs: Para um ótimo acabamento não é recomendada aplicação em pisos com cera.



RENDIMENTO:

Possui um rendimento de 12 a 15m² / litro / demão.

COMPOSIÇÃO:

Resina Poliuretânica Alifática, veículo aquoso e aditivos orgânicos.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Não devem ser efetuadas aplicações a temperaturas inferiores a 12°C ou com umidade relativa do ar muito alta. Mantenha a embalagem fechada, armazene em local coberto, seco e ventilado. O uso de EPI's recomendados são: máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água em abundância. Se inalado por período prolongado, levar a pessoa para local ventilado. Se acidentalmente ingerido, não provoque o vômito, procure auxílio médico imediato.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS**

EMBALAGEM:

Bombona de 5 Litros.

www.greenvarnish.com

As informações prestadas são resultantes de testes de laboratório e aplicações práticas, com tudo não assumimos quaisquer responsabilidades por riscos, danos ou perdas, ou infringências de patentes, que possam resultar na aplicação destes produtos. Não assumimos responsabilidade pelo manuseio ou aplicação incorreta do produto, dado que esta fora de nosso controle. A CLARUS Technology reserva-se no direito de mudar quaisquer destas especificações sem prévio aviso e a qualquer tempo, atendendo a sua política de marketing.

GreenVarnish® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, Km 123
Americana/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3465-9000
www.clarus.ind.br

P. dos Namorados
CEP 13475-000
Fax: 55 (19) 3465-9001
vendas@clarus.ind.br

Unidade de Negócios Campinas

R: Bento da Silva Leite, nº 261
Campinas/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3741-3741

Castelo
CEP 13070-064
Fax: 55 (19) 3741-3777



Ligue Fácil:

CLARUS®

0300 78 92092



“Solução Ecológica com
Segurança Operacional”

FICHA TÉCNICA

Green
Varnish®

pisos
assoalhos
Acetinado & Brilhante

CONTRIBUIÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE GREEN BUILDINGS

GreenVarnish Pisos não possui compostos orgânicos voláteis (VOC's), estando em conformidade com os limites estabelecidos pelo LEED para quaisquer preparações e revestimentos, contribuindo na obtenção de créditos para todos os tipos de Sistemas de Certificação LEED (LEED Rating Systems).

Índice de VOC's: 0,00 g/l menos água

QUALIDADE AMBIENTAL INTERNA (EQ):

A intenção nesta categoria é reduzir a quantidade de contaminantes do ar interno que sejam prejudiciais ao conforto e bem estar dos instaladores e ocupantes.

EQ Crédito 4.2 – (LEED-NC 2.2; LEED-CS 2.0; LEED-CI 2.0) - Materiais com baixa emissão: Tintas e Revestimentos.
Contribuição: 1 ponto

EQ Crédito 4 – (LEED-SCHOOL 1.0) – Materiais com baixa emissão: Opção 2 - Tintas e Revestimentos Contribuição: 1

MR Crédito 3 – (LEED-EB: Operação e Manutenção, Abril de 2008) - Alterações e adições de componentes não estruturais internos: Tintas e Revestimentos
Contribuição: 1 ponto

MR Crédito 2.2 – (LEED-HOME: de Janeiro de 2008) – Produtos preferidos no ambiente: Materiais com baixa emissão; Tintas e Revestimentos.
Contribuição: 0,5 a 1,5 pontos

Padrões para Tintas e Revestimentos

(South Coast Air Quality Management District Rule #1113)

Aplicações		Limites de VOC's (g/l menos água)
Acabamento em Madeira	Verniz (Varnish)	350
	Laca (Lacquer)	550
Goma-Laca (Shellacs)	Incolor (Clear)	730
	Pigmentado (Pigmented)	550
Esmalte (Stains)		250

GreenVarnish Pisos pode ainda contribuir para a obtenção de créditos devido utilização de materiais regionais, desde que a distância entre obra e o local de processamento (**CLARUS Technology**) seja de, no máximo, 800 km.

www.greenvarnish.com

GreenVarnish® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, Km 123
Americana/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3465-9000
www.clarus.ind.br

P. dos Namorados
CEP 13475-000
Fax: 55 (19) 3465-9001
vendas@clarus.ind.br

Unidade de Negócios Campinas

R: Bento da Silva Leite, nº 261
Campinas/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3741-3741

Castelo
CEP 13070-064
Fax: 55 (19) 3741-3777



Ligue Fácil:

CLARUS®

0300 78 92092

